



Monarperm 1000

EN 13859-1 Epäjatkuvien katteiden aluskatteet

Tuotekuvaus: Monarperm 1000 on diffuusioavoin eli ns. hengittävä aluskate, joka soveltuu epäjatkuvien katemateriaalien aluskatteeksi. Minimikattokaltevuus on 15 astetta. Monarperm 1000-aluskate valmistetaan synteettisestä huovasta ja diffuusioavoimesta muovikalvosta. Lisäksi tuotteessa on teippireuna.

Käyttö: Aluskatteena, joko ns. vapaasti asennettuna eli kattotuoleihin kiinnitettynä. Ks. erillinen aluskatteiden asennusohje.

Mitat: 1,45x25 m (36,25 m²). Neliöpaino on n. 300 g/m².

Pakkaus: Tuotteet on rullattu ja kääritty muovikalvoon.

Varastointi: Rullat on varastoitava ja suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulko-varastointia suorassa auringonvalossa vältettävä. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen: Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija: Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Alkuperämaa: Tanska

Väri: Yläpuoli musta, alapuoli harmaa.

Tuotenumero:

Tuote- numero:	
Rullakoko:	1,45x25 m (36,25 m ²)
Rullan paino kg:	10,9
Rullaa / lava:	20

Monarperm 1000

Tuoteominaisuudet

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	
Neliömassa		g/m ²	300	
Paksuus	EN 1949-1	mm	1,0	+/- 20%
Vetolujuus pituussuuntaan	EN 12311-1	N/5 cm	700	+/-20%
Vetolujuus poikkisuuntaan	EN 12311-1	N/5 cm	600	+/-15%
Venymä pituussuuntaan	EN 12311-1	%	60	+/-20%
Venymä poikkisuuntaan	EN 12311-1	%	80	+/-20%
Naulanvarren repäisylujuus *)	EN 12310-1	N	350	+/-20%
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-20	
Vesitiiveys	EN 1928 A		W1 - Vesitiivis	
Kävelykuormankestävyys	SP 0487/v.3	kN	min. 2,4	
Vesihöyrynvastus	EN 1931	GPasm ² /kg	<1,6	

*) pit./poikkisuuntaan