

Monarperm 900

Tuotekuvaus: Monarperm 900 on diffuusioavoin eli ns. hengittävä aluskate, joka soveltuu epäjatkovien katemateriaalien aluskatteeksi. Monarperm 900-aluskate valmistetaan polyesterikuitukankaasta, joka on pinnoitettu polyuretaanipinnoitteella. Lisäksi tuotteessa on teippireuna.

Käyttö: Aluskatteena, joko ns. vapaasti asennettuna eli kattotuoleihin kiinnitettynä tai suoraan villan päälle asennettuna. Ks. erillinen aluskatteiden asennusohje.

Mitat: 1,5x50 m (75 m²). Neliöpaino on 190 g/m².

Pakkaus: Tuotteet on rullattu ja kääritty muovikalvoon. Rullat on asetettu lavalle pystyasentoon.

Varastointi: Rullat on varastoitava ja suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi liialta kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulko-varastointia suorassa auringonvalossa vältettävä. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen: Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija: Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Alkuperämaa: Tanska

Väri: Yläpuoli punainen hopeanvärinen painatuksin, alapuoli harmaa.

Tuotenumero:

Tuote- numero:	36838
Rullakoko:	1,5x50 m (75 m ²)
Rullan paino kg:	15
Rullaa / lava:	18

Monarperm 900

Tuoteominaisuudet

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Neliömassa		g/m ²	190
Paksuus		mm	0,59
Vetolujuus *)	EN 12311-1	N/5 cm	460/300
Venymä *)	EN 12311-1	%	50/75
Naulanvarren repäisylujuus *)	EN 12310-1	N	290/522
Vesihöyrynläpäisevyys	EN ISO 12572**)	g/m ² -24 h	400
Vesihöyrynläpäisevyys	BS 3177:1995***)	g/m ² -24 h	700
S _d -arvo	****)	m	0,15
Vesitiiveys	EN 1928:00		W1 - Vesitiivis
Kävelykuormankestävyys	SP 0487/v.3	kN	2,47
Lämmönkestävyys		°C	-40 ... +80
Paloluokitus	DIN 4102		B2 (ilman teippiä B1)
Ominaisuus vanhennettuna			
Vetolujuus *)	EN 12311-1	N/5 cm	430/250
Venymä *)	EN 12311-1	%	68/83
Vesitiiveys	EN 1928:2001		W1 – vesitiivis

*) pit./poikkisuuntaan

***) 23 °C/50% RH

****) 25 °C/75% RH laskennallinen arvo

*****) Climate C (23°C /50% RH)