

Siplast Primer

Tuotekuvaus: Bitumikermien asennuksessa käytettävä tartuntaliuos.

Käyttö: Esisively kumibitumikermien asennustöissä vaativissa käyttökohteissa. Levitetään harjalla, telalla tai muulla sopivalla työkalulla.

Kuivumisaika: n. 2-3 h (+20 °C)

Pakkaus: Tuote pakattu 20 L astioihin.

Kuljetus / varastointi:

Tuote on syttyvää. Suojattava suoralta auringonvalolta. Säilytetään viilleässä tilassa..

Maahantuoja: Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200
fax. 020 7436 299

Lisätiedot: tel: 020 7436200 , fax: 020 7436299 email: info.fi@icopal.com

www.icopal.fi

Ominaisuus			Yksikkö	Menetelmä
Viskositeetti +50 °C:ssa.		15.4	mm ² /s	EN 12595
Tislaus				Rotavapor
Tislausjäännös		>20	% m/m	
Tislausjäännöksen ominaisuudet:				
Pehmenemispiste		88	°C	EN 1427
Liukoisuus tolueneeniin (<16 µm)		>97	% m/m	EN 12592
Elastinen palauma +25 °C:ssa		min 40	%	EN 13398