



Pidennä kattosi ikää Icopal-tuotteilla

Valitse tästä oikeat aineet

Käyttötarkoitus	Käyttöohje	Ominaisuudet	Menekki	Astiakoot	
 Icopal KattoFix	<ul style="list-style-type: none">bitumikattojen korjaukseen ja kunnossapitoon pienempien reikien paikkaamiseen	<ul style="list-style-type: none">levitetään harjalla tai pensselillä tasaisena kerroksena kuivalle katollevahvikekangas painetaan kiinni pintaan ja päälle levitetään toinen kerros kattomassaapinnalle voidaan sirotella suojaavaa liuskesirotettatyökalujen puhdistus mineraali-täpätillä	<ul style="list-style-type: none">kuivumisaika n. 4 - 6 tuntia (+20°C)ei saa käyttää alle +0°C	<ul style="list-style-type: none">noin ¾ litraa/m²	<ul style="list-style-type: none">5 l KattoFix-järjestelmään kuuluu myös KattoFix-vahvikekangas 0,1 x 50 m ja KattoFix-viimeistelysirote 10 kg
 Icopal Bitumiliuos	<ul style="list-style-type: none">betonipintojen kosteuseristysten esisivelyyn	<ul style="list-style-type: none">puhtaalle ja kuivalle pinnallesivellään harjalla tai siveltimellä, voidaan myös ruiskuttaatyökalujen puhdistus liuotinbensinillävoidaan notkistaa lämminvesihauteessa	<ul style="list-style-type: none">kuivumisaika 2 - 3 tuntia (+20°C)	<ul style="list-style-type: none">0,3 l/m²	<ul style="list-style-type: none">2,5 l10 l20 l200 l
 Icopal Bitumilakka	<ul style="list-style-type: none">bitumikattojen hoitoonpeltikattojen ruostesuojaukseensokkeleiden ja perusmuurien betonipintojen kosteuseristykseen	<ul style="list-style-type: none">puhtaalle ja kuivalle pinnallebetonipinnat esisivellään bitumiliuoksellatyökalujen puhdistus liuotinbensinillävoidaan notkistaa lämminvesihauteessa	<ul style="list-style-type: none">kuivumisaika 3 - 4 tuntia (+20°C)	<ul style="list-style-type: none">0,5 - 1 l/m²	<ul style="list-style-type: none">2,5 l10 l20 l200 l
 Icopal Saumaliima	<ul style="list-style-type: none">bitumikattojen limiitosten liimaamiseen	<ul style="list-style-type: none">levitetään teräslastallatyökalujen puhdistus liuotinbensinillä	<ul style="list-style-type: none">kuivumisaika n. 6 tuntia (+20°C)		<ul style="list-style-type: none">1 l2,5 l10 l
 Icopal Kattokitti	<ul style="list-style-type: none">pelti- ja bitumikattojen korjaukseennaularivien, saumojen, jatkosten ja katteen läpivientien tiivistämiseen	<ul style="list-style-type: none">levitetään teräslastallaei ohennetatyökalujen puhdistus liuotinbensinillä	<ul style="list-style-type: none">kuivumisaika 1 - 3 vuorokautta (+20°C)		<ul style="list-style-type: none">1 l2,5 l10 l
 Icopal Kumibitumiliima	<ul style="list-style-type: none">bitumikermien liimaamiseen pystypinnoillebitumikattojen korjaamiseentiili- ja mineriittikattojen tiivistämiseenbitumipohjaisten materiaalien saumaamiseen	<ul style="list-style-type: none">levitetään patruunapuristimellatyökalujen puhdistus liuotinbensinillä	<ul style="list-style-type: none">pölykuiva 15 minuutissakovettumisaika 8 vrklämmönkesto -20 - +90°Cmaalattavissa akryylilateksilla		<ul style="list-style-type: none">0,3 l putkilo