



# Fel'x Plus

Tuoteseloste ver. 1.0  
16.10.2015

## Tuotekuvaus

Fel'x Plus on bituminen aluskate. Se valmistetaan SBS-modifioidusta bitumista ja lasikuitutukikerroksesta. Ylä- ja alapintaan on kiinnitetty polypropeenikuitukangas. Aluskatteen pitkällä sivuilla on 80 mm itseliimautuvat reunat, jotka on suojattu irrotettavalla muovikalvolla. Fel'x Plus täyttää RIL 107-2012 ja Kattoliiton aluskatteiden tuoteluokan AKK2 vaatimukset.

## Käyttö

Käytetään epäjatkuvien katemateriaalien kuten teräs- ja tiilikatteiden sekä bitumikattolaatan aluskatteena jyrkillä katoilla. Asennetaan kiinteälle alustalle (esim. raakaponttilaudoitus tai kosteudenkestävä pontattu rakennuslevy, kiinnitys huopanauloiin, päätysaumat ja muut yksityiskohdat voidaan tiivistää Kumibitumiliimalla tai Saumaliimalla). Fel'x Plus voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuuntaisesti. Ks. erillinen asennusohje (aluskatteet kiinteälle alustalle).

## Mitat

Rullakoko	1,2x25 m (30 m <sup>2</sup> )
Tuotenumero	36837
Rullan paino kg	n. 21
Ril/lava	24
Lavan paino	n. 530 kg

Neliöpaino on n. 700 g/m<sup>2</sup>. Paksuus n. 0,9 mm.

## Pakkaus

Tuotteet on rullattu ja kääritty paperiin. Rullat on asetettu lavalle pystyasentoon.

## Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa ja suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulkovarastointia suorassa auringonvalossa vältettävä. Lavoja ei tule kasata päällekkäin. Käsiteltävä varoen.

## Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

## Alkuperämaa

Ruotsi

## Markkinoija

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200  
fax. 020 7436 299





# Fel'x Plus

Tuoteseloste ver. 1.0  
16.10.2015

Tuotetiedot		EN 13859-1:2014 Epäjatkuvien katteiden aluskatteet	
Koostumus	Polypropeenikuitukangas, SBS-modifioitu bitumi ja lasikuitutukikerros (55 g/m <sup>2</sup> ).		
Väri	Musta/musta. Reunoissa 80 mm itseliimautuvat reunat.		
Tekniset tiedot	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Neliöpaino	g/m <sup>2</sup>	700	EN 13859-1:2014
Vetolujuus *)	N/50 mm	450/300 +/- 50	
Venymä *)	%	3/3 +/- 1	
Naulanvarren repäisylujuus *)	N	200/250 +/- 30	
Vesitiiveys		W1 - Vesitiivis	
Kylmätaivutettavuus	°C	<-20	
Dimensiostabiliiteetti *)	%	<0,1	
Ominaisuus vanhennettuna			
- Vetolujuus *)	N/50 mm	450/300 +/- 50	
- Venymä *)	%	3/3 +/- 1	
- Vesitiiveys		W1 - Vesitiivis	
Paloluokka		F	

\*) pit./poikkisuuntaan

## Valmistaja

Icopal AB  
Box 848  
20180 Malmö  
Ruotsi