

QuickSeal

Tuoteseloste
21.5.2018



Tuotekuvaus

QuickSeal on helppokäyttöinen ja liuotteeton vedeneristemassa. Myrkytön ja hajuton MS-polymeeripohjainen massa reagoi ilmankosteuden vaikutuksesta, muodostaen reagoinnin loputtua yhtenäisen elastisen kalvon. Tuote on väriältään musta, poiketen muista Icopalin vedeneristysmassoista. Liuotteettomana QuickSeal on paloturvallinen.

Käyttö

QuickSeal-massaa käytetään yksityiskohtien ja ylösnostojen vedeneristykseen. Se soveltuu myös sadevesikourujen paikkaukseen ja muihin korjaustoimenpiteisiin katoilla. QuickSeal voidaan käyttää hiekka- tai sirotepintaisille bitumikermeille, sekä kivi-, betoni-, puu- ja metallipinnoille. Tarkemmat soveltuvuus- ja pintakäsittelyohjeet löytyvät tuoteselosteen lopussa olevasta taulukosta. Tuote sopii kohteisiin, joissa tulta ei voida käyttää tai vedeneristyksen tekeminen muilla materiaaleilla on hankalaa. Korkean viskositeetin ansiosta QuickSeal pysyy pystypinnoilla mahdollistaen vesitiiviiden ylösnostojen teon.

Tuotetta voidaan käyttää uudelleen muutamien päivien kuluessa alkuperäisesti avaamisesta, mikäli tuotetta on säilytetty suljettuna. Alle kolmen vuorokauden ikäiselle pinnalle voidaan levittää uusi kerros ilman erillisiä toimenpiteitä. Yli kolmen vuorokauden ikäistä pintaa tulee karhentaa mekaanisesti ja aktivoida liuottimella, esimerkiksi ksyleenillä.

Pakkaus

Tuote on pakattu 4 kg / 2,5 l metalliastiaan. Pahvipakkauksessa tulee mukana vahvikekangas (0,3 x 6 m), sivellin levitykseen sekä asennusohje.

Varastointi

Säilytettävä kuivassa, suositeltava varastointilämpötila on 5 °C – 25 °C. Tuote ei saa jäättyä. Älä altista tuotetta kosteudelle, auringonvalolle tai äärimmäisille lämpötiloille. Tarkista tuotteen kunto mikäli valmistuspäivästä on kulunut yli 12 kk. Varastoinnin aikana pintaan ei saa muodostua kalvoa.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Maahantuoja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Iso-Britannia

QuickSeal

Tuoteseloste
21.5.2018



Tekniset ominaisuudet nesteenä:

	Arvo	Yksikkö
Tiheys (23°C / 50%HR)	1,40	kg/m ³
Viskositeetti (23°C ja 6,29 s ⁻¹)	15 000 ± 5 000	Pa·s
Kuiva-ainepitoisuus	100	%

Tekniset ominaisuudet kovettuneena:

	Arvo	Yksikkö	Testimenetelmä
Kiinnittyminen betoniin (7 vrk)	> 1,0	MPa	EN 13596
Kovuus (7 vrk)	25 ± 5	Shore A	DIN 53504
Murtovenymä (23°C, 7 vrk)	> 500	%	DIN 53504
Murtolujuus (7 vrk)	> 1,5	N/mm ²	DIN 53504
Lämmönkestävyys	80	°C	-
Juurien läpäisevyys	täyttää	-	XP CEN/TS 14416

Kuivamisajat:

	Arvo	Yksikkö
Alhaisin asennuslämpötila	5	°C
Korkein asennuslämpötila	35	°C
Kalvon muodostuminen (23°C / 50%HR)	1	h
Täysin kovettunut (23°C / 50%HR – 2mm vahvuus)	24	h
Minimiaika ennen uutta pintakäsittelyä	2	h